

ZetaLube 200



Une nouvelle dimension
de lubrifiant évolué
à partir de l'expérience

Graisse multi-usage

Description

ZetaLube 200 est une graisse multi-usage appropriée pour les paliers, fonctionnant à vitesse moyenne. elle est enrichie avec un ensemble exclusif d'additifs qui améliore ses propriétés physiques et chimiques. elle permet de fournir aux professionnels de la maintenance, une lubrification rentable et efficace pour les emplois réguliers et la maintenance préventive

Caractéristiques et avantages

- Excellente stabilité d'oxydation et stabilité thermique pour protéger contre les résidus d'accumulation de carbone et la pression de la chaleur.
- **Bonne adhérence pour éviter d'éclabousser la graisse** hors des pièces et des composants.
- Peut être utilisée sur les machines / équipements pièces et composants comme les paliers, où l'huile de graissage n'est pas souhaitable.
- Excellent film résistant pour fournir une protection contre l'usure métal sur métal et contre l'humidité.
- Bonne protection contre la corrosion et les lavages à l'eau.
- Applications polyvalentes – permet de réduire le stock de lubrifiants.
- Prolongation, durée de vie des machines et des équipements, permet de réduire les coûts de maintenance.

Applications recommandées

- Convient pour l'utilisation dans l'automobile et les machines industrielles / équipements fonctionnant à vitesse moyenne où la graisse EP n'est pas nécessaire.
- Particulièrement adaptée pour une utilisation dans les moteurs électriques et les roulements, subissant des charges modérées.

Typical Data

TEST		ASTM TEST METHOD	TEST RESULT
Colour		Visual	Dark Yellow
Texture			Smooth
Type of Thickener			Lithium Complex
NLGI Grade			2
Worked Penetration @25°C		D-217	275 typ.
Viscosity in cSt of Base Fluid	@40°C	D-445	190
	@100°C		18.1
Viscosity index for Base Fluid		D-2270	97
Flash Point for Base Fluid (°C)		D-92	290
Pour Point for Base Fluid (°C)		D-97	-9
Dropping Point (°C)		D-2265	260+
Operating Temperature range (°C)			-20 to +175
Timken OK Load (Kg)		D-2509	23
4-Ball EP Performance Weld Load (Kgf)		D-2596	320
Water Washout % Loss		D-1264	7%