



Une nouvelle dimension
de lubrifiant évolué
à partir de l'expérience

ZetaLube 861

HUILE POUR LES BOITES D'ENGRENAGES

Description

ZetaLube 861 est spécifiquement conçu pour les boîtes d'engrenages, habituellement exposées à une forte rotation / vitesse, changements de vitesses, fréquentes accélérations / décélérations, fluctuations de température, de charges élevées et de chocs. Protège les engrenages de ces changements continuels et instables et des défis de maintenance, **ZetaLube 861** est formulé avec un fluide de base hautement raffiné et d'un paquet d'additifs exclusifs. Il est adapté à des systèmes d'engrenages pour presque tous les modèles de machines nécessitant API GL-5 performances.

Caractéristiques et avantages

- Capacité de charge accrue pour la protection contre l'usure sous des conditions élevées.
- Viscosités multigrades pour assurer la performance avec des températures ambiantes basses et hautes.
- Excellente stabilité contre l'oxydation et les hautes températures, les inhibiteurs de corrosion protègent les engrenages contre la boue, la rouille et les matières corrosives à des températures élevées...
- Additif anti-mousse pour empêcher le moussage qui est préjudiciable à la performance de la vitesse.
- Prolonge la vie des engrenages et réduit les coûts de maintenance.

Applications recommandées

- Pour les applications moyennes et les applications hautes charges, disponible sous plusieurs viscosités : SAE 80W90, 85W140, et 75W90 EP
- Ce lubrifiant est recommandé pour les différentiels, les trans axes, transmissions manuelles, pour les roues de roulements lubrifiées à l'huile, et les boîtes de vitesses de direction, là où API GL-5 est recommandé.
- Toujours vérifier le manuel du propriétaire pour les besoins d'entretien des fabricants et recommandations, telles que les spécifications de l'huile d'engrenage, intervalle de changement d'huile / kilométrage, etc.

Typical Data

TEST	ASTM TEST METHOD	SAE 80W90	SAE 85W140	SAE 75W90
Appearance	Visual	Tacky	Tacky	Tacky
Density, kg/L @ 15°C	D-1298	0.899	0.901	0.883
Viscosity, cSt @ 40°C	D-445	150	330	103
@ 100°C	D-445	15.5	25.0	14.5
Viscosity Index	D-2270	104	99	145
Flash Point, COC, °C	D-92	250	258	215
Pour Point °C	D-97	-33	-21	-32

The data shown is typical value and may vary.